










Supported catalysts and their preparation process.

Patent number: EP0472918
Publication date: 1992-03-04
Inventor: HORN GERHARDT DR DIPL-CHEM (DE); FROHNING
CARL-DIETER DR DIPL-C (DE)
Applicant: HOECHST AG (DE)
Classification:
- **International:** B01J23/74; B01J35/10; B01J37/03
- **European:** B01J35/10, B01J37/03, B01J23/755
Application number: EP19910112561 19910726
Priority number(s): DE19904025525 19900811

Also published as:

 US5155084 (A1)
 JP4227061 (A)
 DE4025525 (A1)
 EP0472918 (B1)

Cited documents:

 EP0398668
 EP0340848
 US4318829
 US4307248
 EP0031472

Abstract not available for EP0472918

Abstract of correspondent: **US5155084**

Supported catalysts containing nickel, magnesium oxide and, if desired, further additives, which contain reduced Mg and Ni in a molar ratio of (0.0075 to 0.075):1. The catalyst also have an active nickel metal surface area of 110 to 180 m²/g of Ni, and a BET total surface area of 160 to 450 m²/g. The invention furthermore relates to a process for the preparation of the catalysts and to their use as catalysts for the hydrogenation of aliphatic and/or aromatic hydrocarbons.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 472 918 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **91112561.5**

(51) Int. Cl.⁵: **B01J 23/74**, B01J 35/10,
B01J 37/03

(22) Anmeldetag: **26.07.91**

(30) Priorität: **11.08.90 DE 4025525**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.03.92 Patentblatt 92/10

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

(72) Erfinder: **Horn, Gerhardt, Dr. Dipl.-Chem.**
Bunsenstrasse 19
W-4200 Oberhausen 11(DE)
Erfinder: **Frohning, Carl-Dieter, Dr.**
Dipl.-Chem.
Regnitstrasse 50
W-4230 Wesel(DE)

(54) **Trägerkatalysatoren und ein Verfahren zu ihrer Herstellung.**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft Nickel, Magnesiumoxid und gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe enthaltende Trägerkatalysatoren, die in reduzierter Form Mg und Ni in einem Molverhältnis von (0,0075 bis 0,075) : 1 enthalten, eine aktive Nickelmetalloberfläche von 110 bis 180 m²/g Ni und eine BET-Gesamtoberfläche von 160 bis 450 m²/g Katalysator aufweisen. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung der Katalysatoren, sowie ihre Verwendung als Katalysator zur Hydrierung aliphatischer und/oder aromatischer Kohlenwasserstoffe.

EP 0 472 918 A1

Die vorliegende Erfindung betrifft Nickel, Magnesiumoxid und gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe enthaltende Trägerkatalysatoren mit einer engen Verteilung der Porenradialen, ein Verfahren zu ihrer Herstellung, ausgehend von Nickel- und Magnesiumsalze enthaltenden, wäßrigen Lösungen, aus denen mittels eines basischen Fällungsmittels ein Copräzipitat ausgefällt wird, und ihre Verwendung.

Die EP 0 322 049 A1 beschreibt einen Nickel-Siliciumdioxid-Katalysator, der gegebenenfalls ein Kation eines Metalls X aus der Gruppe II des Periodensystems der Elemente, insbesondere $X = \text{Mg}$, enthalten kann. Der Katalysator ist in reduziertem Zustand durch ein molares Verhältnis $\text{SiO}_2 : \text{Ni} = (0,15 \text{ bis } 0,35) : 1$, ein molares Verhältnis $X : \text{Ni} = (0 \text{ bis } 0,15) : 1$, eine aktive Nickeloberfläche oberhalb $120 \text{ m}^2/\text{g}$, eine BET-Oberfläche mit mindestens 40 % Poren eines Porenradius oberhalb $2,5 \text{ nm}$ (25 \AA) und einen Nickelgehalt von wenigstens 50 % gekennzeichnet. Für die Aktivität und Selektivität des Katalysators soll insbesondere der Prozentsatz der Oberfläche von Poren mit einem Porenradius r_p oberhalb $2,5 \text{ nm}$ (25 \AA) von Bedeutung sein. Dieser Prozentsatz soll wenigstens 40 % betragen, vorzugsweise 45 % übersteigen.

Die Katalysatoren werden hergestellt, indem man in einer ersten Stufe eine Nickel- und Magnesiumsalze enthaltende Lösung kontinuierlich mit einem basischen Fällungsmittel im Überschuß versetzt und anschließend das derart erhaltene Copräzipitat kontinuierlich in einer zweiten Stufe mit wäßriger Silikatlösung versetzt, das anfallende Präzipitat beispielsweise durch Filtration sammelt, es anschließend trocknet und reduziert.

Die jeweils einzuhaltende Verweilzeit ist kurz. Sie beträgt in der ersten Stufe 20 bis 120 Sekunden und in der zweiten Stufe 40 bis 300 Sekunden.

Die vorliegende Erfindung betrifft einen neuen, sich durch eine enge Verteilung der Porenradialen auszeichnenden Katalysator, in reduzierter Form enthaltend Mg und Ni, entsprechend einem Molverhältnis von $(0,0075 \text{ bis } 0,075) : 1$, und einen in Wasser unlöslichen Träger, entsprechend $17,0 \text{ bis } 60,0 \text{ Gramm}$ Träger je Mol Ni, wobei die aktive Nickelmetalloberfläche $110 \text{ bis } 180 \text{ m}^2/\text{g}$ Ni beträgt und 65 bis 97 % der BET-Gesamtoberfläche von Poren eines Radius $r_p \leq 2,5 \text{ nm}$ gebildet werden.

Ein wesentliches Merkmal des erfindungsgemäßen Katalysators ist die enge Verteilung der Porenradialen, ausgedrückt durch einen hohen Anteil der BET-Gesamtoberfläche, der auf Poren eines Radius $r_p \leq 2,5 \text{ nm}$ zurückgeht. Unter BET-Gesamtoberfläche wird die durch Adsorption von Stickstoff nach der Brunauer, Emmett und Teller-Methode (BET) ermittelte Oberfläche verstanden.

Die BET-Gesamtoberfläche beträgt 160 bis 450, insbesondere 180 bis 380, bevorzugt 200 bis

$350 \text{ m}^2/\text{g}$ Katalysator. Das Verfahren zur Bestimmung der BET-Gesamtoberfläche nach Brunauer, Emmett und Teller ist in J. Amer. Chem. Soc. 60, (1938) 309 beschrieben.

Durch die vorstehend genannte enge Verteilung der Porenradialen mit Schwerpunkt im Bereich $r_p \leq 2,5 \text{ nm}$ erhält der erfindungsgemäße Katalysator besondere Eigenschaften, die eine Erhöhung der Aktivität und eine Verbesserung der Selektivität in einer Reihe von Umsetzungen zur Folge haben.

Ein weiteres Merkmal des neuen Katalysators ist seine Zusammensetzung, ausgedrückt durch das Molverhältnis Mg zu Ni. Der Vollständigkeit halber sei auf die nachfolgende Begriffsbestimmung aufmerksam gemacht. 1 Mol Mg bzw. 1 Mol Mg^{2+} entspricht $24,305 \text{ g Mg}$ bzw. $24,305 \text{ g Mg}^{2+}$ und 1 Mol Ni bzw. 1 Mol Ni^{2+} entspricht $58,71 \text{ g Ni}$ bzw. $58,71 \text{ g Ni}^{2+}$. In reduziertem Zustand des Katalysators liegt Magnesium als Mg^{2+} und Nickel überwiegend oder fast vollständig in metallischer Form vor. Unter Molverhältnis ist somit, genauer formuliert, das Verhältnis Mol $\text{Mg}^{2+} : (\text{Mol Ni} + \text{Mol nichtreduziertes Ni}^{2+})$ zu verstehen.

Die Zusammensetzung des neuen Katalysators ist ferner bestimmt durch das Verhältnis der Gewichtsteile des in Wasser unlöslichen Trägers zu Ni, wobei hierunter wiederum die Summe aus Mol metallischem Nickel und Mol Ni^{2+} gemeint ist.

Der erfindungsgemäße Katalysator enthält in reduzierter Form, wie bereits zuvor erwähnt, Mg und Ni in einem Molverhältnis von $(0,0075 \text{ bis } 0,075) : 1$. Besonders bewährt hat es sich, ein Molverhältnis Mg : Ni von $(0,015 \text{ bis } 0,060) : 1$, insbesondere $(0,022 \text{ bis } 0,055) : 1$ zu wählen.

Als Träger eignen sich verschiedene, in Wasser unlösliche Materialien. Hierunter fallen Silikate wie Ca-, Mg- und/oder Al-silikate, Al_2O_3 , SiO_2 und/oder Kieselgur. Als besonders brauchbare Träger sind Mg-silikate, insbesondere in Form von Bimsstein, Al_2O_3 , SiO_2 und/oder Kieselgur, insbesondere Bimsstein, Al_2O_3 , SiO_2 und/oder Kieselgur, bevorzugt SiO_2 und/oder Kieselgur hervorzuheben.

Der Träger kann aus zwei oder mehreren der vorstehend genannten Materialien bestehen. In den meisten Fällen erweist es sich als günstig, lediglich eines der zur Auswahl stehenden Materialien als Träger zu verwenden.

Das Trägermaterial soll üblicherweise in feinteiliger Form vorliegen. Seine Teilchen sollten eine möglichst enge Kornverteilung aufweisen. Da durch die Partikelgröße auch Eigenschaften des Katalysators nach Fertigstellung, beispielsweise Filtrierbarkeit, Schüttgewicht, Verformbarkeit und Katalysatoroberfläche beeinflusst werden, kommt der Wahl der Partikelgröße eine gewisse Bedeutung zu.

Die Trägerpartikel sollen eine Korngröße von 1 bis 30, insbesondere 2 bis 25, bevorzugt 3 bis 20

µm aufweisen. Ihre Korngröße ist auf die gewünschten Eigenschaften des fertigen, in reduzierter Form vorliegenden Katalysators abzustimmen.

Der Katalysator enthält 17,0 bis 60,0 insbesondere 25 bis 50, bevorzugt 30 bis 40 Gramm Träger je Mol Ni. Unter Mol Ni ist - wie bereits zuvor erwähnt - die Summe aus Nickel in reduzierter und nichtreduzierter Form zu verstehen.

Die aktive Nickelmetalloberfläche des Katalysators beträgt 110 bis 180, insbesondere 120 bis 160, bevorzugt 130 bis 150 m²/g Ni. Ihre Bestimmung erfolgt in Anlehnung an eine in Journal of Catalysis 81, (1983) 204 und 96, (1985) 517 näher beschriebene Methode durch Messung der durch Chemiesorption bei 20°C aufgenommenen Menge Wasserstoff.

65 bis 97, insbesondere 70 bis 95, bevorzugt 75 bis 95 %, der BET-Gesamtoberfläche werden von Poren eines Radius $r_p \leq 2,5$ nm (25 Å) gebildet. Die Bestimmung der Porenradien erfolgt nach einer in S.J. Gregg und K.S.W. Sing, Adsorption Surface Area and Porosity (Academic Press New York-London 1967) Seiten 160 bis 182 näher beschriebenen Methode.

Der erfindungsgemäße Katalysator zeichnet sich ferner dadurch aus, daß 60 bis 95, insbesondere 70 bis 95, bevorzugt 73 bis 90 % der BET-Gesamtoberfläche von Poren mit einem Radius r_p von 1,5 bis 2,5 nm (15 bis 25 Å) gebildet werden.

Poren mit einem Radius r_p von 1,8 bis 2,5 nm (18 bis 25 Å) bilden 35 bis 85, insbesondere 45 bis 76, bevorzugt 50 bis 70 % der BET-Gesamtoberfläche.

Die Verteilung der Porenradien, ausgedrückt durch den Prozentsatz der BET-Gesamtoberfläche, die von Poren eines Radius $r_p \leq 2,5$ nm (25 Å) gebildet wird, steht im Zusammenhang mit der Größe der BET-Gesamtoberfläche. Je größer die BET-Gesamtoberfläche ausfällt, desto höher ist im allgemeinen der von Poren eines Radius $r_p \leq 2,5$ nm gebildete Prozentsatz der BET-Gesamtoberfläche. Besonders charakteristisch ist für den erfindungsgemäßen Katalysator, daß der überwiegende Anteil (≥ 60 %) der BET-Gesamtoberfläche von Poren mit Radien r_p von 1,5 bis 2,5 nm resultiert.

Das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Katalysatoren geht von einer Nickel- und Magnesiumsalze enthaltenden, wäßrigen Lösung aus. Diese Mischsalzlösung enthält 10 bis 100, insbesondere 20 bis 80, bevorzugt 30 bis 50 g Ni/l. Sie weist Magnesium entsprechend 0,2 bis 15, insbesondere 0,5 bis 12, bevorzugt 1 bis 10 g MgO/l auf.

Die Mischsalzlösung stellt man her, indem man wasserlösliche, anorganische, organische oder komplexe Salze von Nickel und Magnesium in Wasser löst. Gut geeignete Salze sind die Sulfate, Chloride, Acetate, Propionate, Butyrate und Nitrate.

Besonders bewährt hat es sich, Nickel und Magnesium in Form ihrer Sulfate, Chloride, Acetate und Nitrate, bevorzugt in Form ihrer Nitrate einzusetzen.

Um einer unerwünschten Hydrolyse vorzubeugen und die Fällung günstig zu beeinflussen, empfiehlt es sich, in der Mischsalzlösung einen Überschuß freier Säure zuzulassen. Die Mischsalzlösung soll freie Säure entsprechend einem Verhältnis $H^+ : Mg^{2+} = (0,01 \text{ bis } 0,2) : 1$, insbesondere $(0,02 \text{ bis } 0,1) : 1$, bevorzugt $(0,03 \text{ bis } 0,06) : 1$ enthalten. Die freie Säure wird durch Titration mit NaOH ermittelt, bis man zu einem pH-Wert von 0,8 gelangt. Als freie Säure können Mineralsäuren wie Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure eingesetzt werden. Besonders geeignet ist Salpetersäure.

Die Mischsalzlösung wird getrennt, aber gleichzeitig mit einer wäßrigen Lösung eines basischen Fällungsmittels einem in Wasser suspendierten Träger zugeführt.

Als Fällungsmittel dient eine wäßrige Lösung einer basischen Verbindung, insbesondere eine wäßrige Alkalicarbonat-, Alkalihydrogencarbonat-, Alkalihydroxid-, Ammoniumhydroxid- oder Ammoniumcarbonatlösung. Es können auch Mischungen derselben Anwendung finden. Besonders geeignet ist eine Na₂CO₃ und/oder NaHCO₃ enthaltende wäßrige Lösung. Das Fällungsmittel soll einen pH-Wert von 7,5 bis 13, insbesondere 8 bis 12, bevorzugt 9 bis 11 aufweisen.

Die wäßrige Lösung enthält 0,1 bis 4,0, insbesondere 0,6 bis 3,0, bevorzugt 1,6 bis 2,4 Äquivalente basische Verbindung/l Lösung. Recht gute Ergebnisse werden mit wäßrigen Lösungen, die 0,3 bis 1,5, insbesondere 0,8 bis 1,2 Mol Alkalicarbonat/l Lösung enthalten, erzielt.

Um eine möglichst vollständige Fällung sicherzustellen und zugleich ein besonders homogenes, aus basischen Nickel- und Magnesiumverbindungen bestehendes Copräzipitat zu erhalten, setzt man die basische Verbindung in geringem Überschuß ein. Im allgemeinen beträgt der stöchiometrische Überschuß 0,5 bis 10, insbesondere 1 bis 7 % basische Verbindung. Besonders bewährt hat sich die Verwendung von 2 bis 5 % überschüssige basische Verbindung. Der Überschuß bezieht sich jeweils auf die zur vollständigen Fällung von Ni und Mg erforderliche Menge basische Verbindung.

Der stöchiometrische Überschuß ist derart zu bemessen, daß einerseits zwar die Fällung eines möglichst homogenen Ni-Mg-Copräzipitats gewährleistet ist, andererseits aber auch eine Fällung der in der Mischsalzlösung enthaltenen Metallionen im jeweils gewünschten Umfange eintritt.

Die Fällung wird herbeigeführt, indem man die Mischsalzlösung und das Fällungsmittel getrennt, aber gleichzeitig, kontinuierlich oder diskontinuier-

lich einem in Wasser suspendierten, für die Herstellung des Katalysators geeigneten Trägermaterial unter Vermischung zuführt.

Als Trägermaterial lassen sich die bereits erwähnten Stoffe, nämlich Silikate des Calciums, des Magnesiums und/oder Aluminiums, Al_2O_3 , SiO_2 und/oder Kieselgur verwenden.

Die Trägermaterial-Wasser-Suspension sollte 6 bis 100, insbesondere 10 bis 60, bevorzugt 20 bis 40 Gramm Trägermaterial/Liter Wasser enthalten. Zu niedrige Trägermaterialgehalte sollten aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, zu hohe Trägermaterialgehalte aus Gründen der Rührfähigkeit der resultierenden Suspension vermieden werden.

Die Fällung des aus basischen Nickel- und Magnesiumverbindungen bestehenden Copräzipitats wird durch vergleichsweise langsame Zugabe der Mischsalzlösung und des Fällungsmittels herbeigeführt. Die Fällungszeit sollte wenigstens 10, insbesondere wenigstens 15, bevorzugt wenigstens 20 Minuten betragen.

In den meisten Fällen hat es sich bewährt, eine Fällungszeit von 15 bis 120, insbesondere 20 bis 90, bevorzugt 25 bis 60 Minuten einzuhalten. Die Fällungszeit läßt sich durch Wahl einer entsprechenden Zugabegeschwindigkeit von Mischsalzlösung und Fällungsmittel, insbesondere bei diskontinuierlich durchgeführter Fällung, einstellen, während bei kontinuierlicher Arbeitsweise neben den Zugabegeschwindigkeiten von Mischsalzlösung und Fällungsmittel auch noch der auf das Reaktionsvolumen bezogene Durchsatz zu berücksichtigen ist.

Man arbeitet während der Fällung bei einem konstanten pH-Wert innerhalb eines pH-Bereiches von 6 bis 8,5, insbesondere 6,5 bis 7,8. Schwankungen des pH-Wertes sollten möglichst gering gehalten werden, um die Herstellung eines besonders homogenen Copräzipitats zu gewährleisten. Die Schwankungen des pH-Wertes sollten auf ein Intervall von -0,5 bis + 0,5, vorzugsweise -0,2 bis +0,2 begrenzt werden.

Die Fällung wird bei Temperaturen oberhalb 80°C, insbesondere in einem Bereich von 90 bis 110, bevorzugt 95 bis 105°C durchgeführt. Hierzu genügt es, die an der Fällung beteiligten Stoffe, nämlich die Mischsalzlösung, das Fällungsmittel und die Trägermaterial-Wasser-Suspension auf eine entsprechend hohe Temperatur einzustellen. Während der Fällung sollte die Temperatur möglichst konstant gehalten werden. Die Abweichungen von der vorgegebenen Temperatur sollten ± 2 , insbesondere ± 1 °C nicht übersteigen. Schwankungen der Fällungstemperatur beeinflussen die Beschaffenheit, beispielsweise Partikelgröße und Homogenität des Copräzipitats in nachteiliger Weise.

Das Copräzipitat enthält Magnesium und Nik-

kel entsprechend einem Molverhältnis von (0,02 bis 0,25) : 1, insbesondere (0,03 bis 0,2) : 1, bevorzugt (0,035 bis 0,1) : 1. Es wird nach Beendigung der Fällung von der Mutterlauge abgetrennt. Dies kann durch Dekantieren und/oder Filtrieren erfolgen.

Anschließend wird das Copräzipitat mit Wasser gewaschen, wobei außer den in Lösung befindlichen Bestandteilen, z.B. Na^+ und NO_3^- , die im Copräzipitat enthaltenen, basischen Magnesiumverbindungen aus dem Copräzipitat herausgelöst werden. Dies hat zur Folge, daß sich das Molverhältnis Magnesium zu Nickel verändert und infolge der Abnahme von Magnesium zu niedrigeren Werten, die denen des erfindungsgemäßen Katalysators entsprechen, verschiebt. Man wäscht bei relativ hohen Temperaturen von 60 bis 90, insbesondere 65 bis 85, bevorzugt 70 bis 80°C. Es ist auch möglich bei tieferen Temperaturen zu waschen, man muß dann allerdings deutlich längere Waschzeiten und größere Waschwassermengen in Kauf nehmen.

Das Herauslösen der Magnesiumverbindungen aus dem Copräzipitat läßt sich durch die verwendete Menge Waschwasser, durch die Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur des Waschwassers sowie durch die Dauer des Waschens beeinflussen. Steigende Mengen Waschwasser, hohe Temperaturen des Waschwassers und lange Dauer des Waschvorganges fördern ein besonders weitgehendes Herauslösen der Magnesiumverbindungen. Niedrigere Mengen Waschwasser, niedrige Temperaturen des Waschwassers und kurze Dauer des Waschvorganges führen zu einem verringertem Herauslösen der Magnesiumverbindungen. Die einzelnen Parameter des Waschprozesses, Menge, Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur des Waschwassers sowie Dauer des Waschens, sind im Einzelfall derart aufeinander abzustimmen, daß der gewünschte Anteil Magnesiumverbindungen herausgelöst wird und Mg und Nickel entsprechend einem Molverhältnis von (0,0075 bis 0,075) : 1, insbesondere (0,015 bis 0,06) : 1, bevorzugt (0,022 bis 0,055) : 1 vorliegen.

Üblicherweise verwendet man 80 bis 350, insbesondere 100 bis 300, bevorzugt 120 bis 180 Liter Waschwasser je Mol herauszulösendes Mg^{2+} .

Die Dauer des Waschvorganges muß ausreichend bemessen werden. Sie sollte mindestens 60, insbesondere mindestens 80, bevorzugt mindestens 90 Minuten betragen. Üblicherweise genügt eine Waschkdauer von 75 bis 180, insbesondere 90 bis 150, bevorzugt 100 bis 135 Minuten.

Man kann den Waschprozeß in einem einzigen Schritt durchführen oder ihn in mehreren, aufeinanderfolgenden Stufen ablaufen lassen, indem man die gesamt erforderliche Menge Waschwasser entsprechend verteilt. Welchem Vorgehen man den Vorzug gibt, hängt vom Einzelfall ab. Im allgemei-

nen führt sowohl ein einstufiger als auch ein mehrstufiger Waschvorgang zum gewünschten Erfolg. Ein mehrstufiger Waschprozeß kann erforderlich werden, falls ein Copräzipitat mit hohem Magnesiumgehalt auf ein Produkt mit niedrigem Magnesiumanteil eingestellt werden soll.

Eine Kontrolle des Waschvorganges wird durch Bestimmung der im Waschwasser vorhandenen, herausgelösten Magnesiumverbindungen erleichtert. Auf eine derartige Überwachung kann verzichtet werden, falls man den Waschvorgang unter standardisierten und kontrollierten Bedingungen, beispielsweise bei vorgegebener Menge Waschwasser, Temperatur und Dauer ausübt.

Falls gewünscht, kann man das gewaschene Material in stückige Form bringen. Zur Formgebung kann man sich bewährter Verfahren, beispielsweise der Strangextrusion bedienen.

Die Trocknung wird bei erhöhten Temperaturen, vorzugsweise bei steigenden Temperaturen stufenweise durchgeführt. Es erweist sich als ausreichend, die Trocknung bei Temperaturen von 50 bis 120, insbesondere 55 bis 100, bevorzugt 60 bis 90 °C unter Anwendung üblicher Verfahren, wie Anordnung des Trockengutes im Festbett oder im bewegten Bett, beispielsweise in Wirbelschicht, durchzuführen.

Die Reduktion der Katalysatorzusammensetzung erfolgt mittels Wasserstoff bei Temperaturen von 260 bis 400, insbesondere 280 bis 360 °C.

Das erfindungsgemäße Verfahren stellt die im vorangegangenen bereits näher beschriebene, charakteristische Porenradial- und Oberflächenverteilung des Katalysators sicher.

Durch Variation der Verfahrensparameter innerhalb der angegebenen Bereiche kann die Porenradial- und Oberflächenverteilung gezielt in der gewünschten Richtung verändert werden. So kann zum Beispiel wahlweise eine relativ enge Porenradialverteilung im Porenradialbereich von 1,8 nm bis 2,5 nm oder eine breitere Porenradialverteilung im Porenradialbereich von 1,5 nm bis 2,5 nm gezielt eingestellt werden.

Je weiter die Porenradialverteilung zu kleineren Porenradial verschoben wird, desto größer ist die BET-Gesamtoberfläche des erfindungsgemäßen Katalysators.

Die vorliegende Erfindung betrifft neben dem vorstehend beschriebenen Verfahren auch eine Zusammensetzung, die Mg und Ni in nichtreduzierter Form entsprechend einem Molverhältnis von (0,0075 bis 0,075) : 1 und 17,0 bis 60,0 Gramm Träger je Mol Ni sowie 2 bis 25 Gew.-% Wasser, bezogen auf die Zusammensetzung, enthält, wobei ein in Gegenwart eines Trägers bei pH 6 bis 8,5 und 90 bis 110 °C gefälltes Copräzipitat, das ein Molverhältnis Mg : Ni von (0,02 bis 0,25) : 1 und je Mol Ni 17,0 bis 60,0 Gramm Träger aufweist, mit

Wasser bei 60 bis 90 °C gewaschen wird.

Die Zusammensetzung enthält Magnesium und Nickel in nichtreduzierter Form entsprechend einem Molverhältnis von insbesondere (0,015 bis 0,06) : 1, bevorzugt (0,022 bis 0,055) : 1. Je Mol Ni weist die Zusammensetzung insbesondere 25 bis 50, bevorzugt 30 bis 40 Gramm Träger und insbesondere 3 bis 20, bevorzugt 4 bis 15 Gew.-% Wasser, bezogen auf die Zusammensetzung, auf.

Das mit Wasser zu waschende Copräzipitat enthält Magnesium und Nickel entsprechend einem Molverhältnis von insbesondere (0,03 bis 0,2) : 1, bevorzugt (0,035 bis 0,1) : 1.

Aus der Zusammensetzung wird nachfolgend, gegebenenfalls nach Formgebung und Trocknung, der erfindungsgemäße Katalysator durch Reduktion hergestellt.

Der erfindungsgemäße Katalysator läßt sich vorteilhaft für Hydrierungen von olefinischen Kohlenwasserstoffen und/oder aromatischen Kohlenwasserstoffen in flüssiger Phase verwenden. Bereits bei mäßigen Temperaturen im Bereich von 80 bis 140 °C werden in den untersuchten Reaktionen hohe Umsätze und gute Selektivitäten erzielt. Hierbei tritt die Überlegenheit des neuen Katalysators gegenüber Katalysatoren des Standes der Technik sehr deutlich hervor. Außerdem weist der erfindungsgemäße Katalysator aufgrund seiner Korngrößenverteilung überragende Filtrationseigenschaften auf.

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Verdeutlichung der vorliegenden Erfindung, ohne sie zu begrenzen.

Beispiel 1

Herstellung eines Katalysators der Zusammensetzung 60 Gew.-% Ni, 1,6 Gew.-% Mg (gerechnet als MgO), 36 Gew.-% Kieselgur als Trägermaterial, entsprechend 35,2 g Kieselgur je Mol Ni.

Durch Auflösen von 1980 g $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ und 153 g $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ in destilliertem Wasser wird unter Zusatz von HNO_3 eine Mischsalzlösung, die 35 g Ni/Liter, Magnesium entsprechend 2,1 g MgO/Liter und 1,5 bis 2,5 g freie HNO_3 /Liter enthält, hergestellt.

Als Fällungsmittel dient eine wäßrige Sodalösung, die durch Auflösen von Na_2CO_3 in destilliertem Wasser einen Wert von 106 g Na_2CO_3 /Liter aufweist.

Zur Durchführung der Fällung werden 240 g Kieselgur in 8,0 l destilliertem Wasser suspendiert und auf 97 °C erwärmt. Zu der gerührten Suspension fügt man gleichzeitig, aber getrennt 11,4 l der auf 97 °C erhitzten Mischsalzlösung und 8,9 l des ebenfalls 97 °C aufweisenden Fällungsmittels zu. Durch die gleichzeitige, aber getrennte Zugabe von

Mischsalzlösung und Fällungsmittel wird der pH-Wert der intensiv gerührten Suspension innerhalb von 1 bis 5 Minuten auf pH = 7,3 bis 7,4 eingestellt. Während der Fällung wird der pH-Wert auf $7,4 \pm 0,2$ und die Temperatur auf $97 \pm 1^\circ\text{C}$ konstant gehalten.

Die Zugabe von Mischsalzlösung und Fällungsmittel wird so eingestellt, daß sie nach etwa 30 bis 35 Minuten beendet ist. Unmittelbar danach wird filtriert.

Der Filtrationsrückstand wird anschließend mit 65 Liter 80°C heißem Wasser über einen Zeitraum von 105 Minuten gewaschen und erneut abfiltriert.

Der Filterkuchen wird extrudiert und bei steigender Temperatur (50 bis 75°C) mit Luft auf einen Restgehalt Wasser < 10 Gew.-% Wasser, bezogen auf getrocknete Masse, getrocknet.

Das getrocknete Material wird im H_2 -Strom (400 l H_2 je Liter Katalysator und Stunde) bei 280 bis 360°C reduziert. Die Reduktion ist nach 4 Stunden beendet.

Der Katalysator enthält etwa 60 Gew.-% Ni, Magnesium entsprechend 1,6 Gew.-% MgO und 36 Gew.-% Kieselgur entsprechend 35,2 Gramm Kieselgur je Mol Ni. Etwa 82 % der BET-Gesamtoberfläche werden von Poren mit Porenradien $r_p \leq 2,5 \text{ nm}$ (25 \AA) und ca. 60 % der BET-Gesamtoberfläche von Poren mit $r_p = 1,8$ bis $r_p = 2,5 \text{ nm}$ gebildet. Die aktive Nickelmetalloberfläche beträgt 140 bis $150 \text{ m}^2/\text{g}$ Ni. Die BET-Gesamtoberfläche liegt bei 230 bis $270 \text{ m}^2/\text{g}$ Katalysator.

Der anfallende Katalysator ist pyrophor. Daher empfiehlt es sich, ihn in an sich bekannter Weise mit einem O_2/N_2 -Gemisch, das etwa 0,1 bis 1,0 Gew.-% O_2 enthält, zu behandeln. Dadurch wird er gegenüber dem Einfluß von Luft relativ unempfindlich. Der derart stabilisierte Katalysator läßt sich einfacher handhaben. Infolge der O_2 -Behandlung verringert sich der Ni-Gehalt auf etwa 57 Gew.-%.

Beispiel 2

Hydrierung eines aus olefinischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen bestehenden Gemisches mittels eines erfindungsgemäßen Katalysators.

400 g eines Kohlenwasserstoffgemisches, das etwa 2 Gew.-% olefinische Kohlenwasserstoffe und etwa 22 Gew.-% aromatische Kohlenwasserstoffe enthält, werden in einem Autoklaven (Volumen 1 Liter), der mit einem Magnethubrührer ausgestattet ist, vorgelegt und mit $3,53 \text{ g}$ des nach Beispiel 1 hergestellten Katalysators, der 56,9 Gew.-% Ni enthält, versetzt ($\approx 0,5$ Gew.-% Ni, bezogen auf Kohlenwasserstoffgemisch). Anschließend wird unter Rühren auf 140°C aufgeheizt und unter einem Druck von 20 bar H_2 hydriert.

Nach 85 Minuten ist die Wasserstoffaufnahme beendet. Das anfallende Hydrierprodukt weist lediglich $<0,01$ Gew.-% olefinische Kohlenwasserstoffe und $<0,02$ Gew.-% aromatische Kohlenwasserstoffe auf.

Beispiel 3 (Vergleichsversuch)

Hydrierung eines aus olefinischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen bestehenden Gemisches mittels eines herkömmlichen Katalysators.

400 g des in Beispiel 2 angegebenen Kohlenwasserstoffgemisches werden mit $3,64 \text{ g}$ eines herkömmlichen Katalysators, der 55 Gew.-% Ni, 8 Gew.-% MgO und 33,1 Gew.-% Kieselgur, entsprechend $35,225 \text{ g}$ Kieselgur je Mol Ni enthält und eine aktive Nickelmetalloberfläche von 60 bis $70 \text{ m}^2/\text{g}$ Ni und eine BET-Gesamtoberfläche von 130 bis $150 \text{ m}^2/\text{g}$ Katalysator besitzt, eingesetzt ($\approx 0,5$ Gew.-% Ni, bezogen auf Kohlenwasserstoffgemisch). Es wird, wie in Beispiel 2 angegeben, bei 140°C und 20 bar H_2 gearbeitet.

Die Wasserstoffaufnahme ist jedoch erst nach 180 Minuten beendet. Das anfallende Hydrierprodukt weist $<0,01$ Gew.-% olefinische Kohlenwasserstoffe und $<0,02$ Gew.-% aromatische Kohlenwasserstoffe auf.

Patentansprüche

1. Katalysator in reduzierter Form enthaltend Mg und Ni entsprechend einem Molverhältnis von $(0,0075 \text{ bis } 0,075) : 1$ und einen in Wasser unlöslichen Träger entsprechend $17,0$ bis $60,0$ Gramm Träger je Mol Ni, wobei die aktive Nickelmetalloberfläche 110 bis $180 \text{ m}^2/\text{g}$ Ni beträgt und 65 bis 97% der BET-Gesamtoberfläche von Poren eines Radius $r_p \leq 2,5 \text{ nm}$ gebildet werden.
2. Katalysator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die BET-Gesamtoberfläche 160 bis 450 , insbesondere 180 bis 380 , bevorzugt 200 bis $350 \text{ m}^2/\text{g}$ Katalysator beträgt.
3. Katalysator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß er Mg und Ni entsprechend einem Molverhältnis von $(0,015 \text{ bis } 0,06) : 1$, insbesondere $(0,022 \text{ bis } 0,055) : 1$ enthält.
4. Katalysator nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger Ca-, Mg-, Al-silikat, Al_2O_3 , SiO_2 und/oder Kieselgur, insbesondere Al_2O_3 , SiO_2 und/oder Kieselgur, bevorzugt SiO_2 und/oder Kieselgur, besonders bevorzugt Kieselgur ist.

5. Katalysator nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß er 25 bis 50, insbesondere 30 bis 40 Gramm Träger je Mol Ni enthält. 90 ° C.
6. Katalysator nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die aktive Nickelmetalloberfläche 120 bis 160, insbesondere 130 bis 150, m²/g Ni beträgt.
7. Katalysator nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß 70 bis 95, insbesondere 75 bis 95 % der BET-Gesamtoberfläche von Poren eines Radius $r_p \leq 2,5$ nm gebildet werden.
8. Katalysator nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß 60 bis 95, insbesondere 70 bis 95, bevorzugt 73 bis 90 % der BET-Gesamtoberfläche von Poren mit einem Radius r_p von 1,5 bis 2,5 nm gebildet werden.
9. Katalysator nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß 35 bis 85, insbesondere 45 bis 76, bevorzugt 50 bis 70 % der Gesamtoberfläche von Poren mit einem Radius r_p von 1,8 bis 2,5 nm gebildet werden.
10. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 gekennzeichnet durch getrennte, aber gleichzeitige Zugabe einer Nickel- und Magnesium-Salze enthaltenden Lösung und einer Lösung eines basischen Fällungsmittels bei konstantem pH-Wert innerhalb eines pH-Bereiches von 6 bis 8,5 bei 90 bis 110 ° C zu einem in Wasser suspendierten Träger, wobei ein Copräzipitat enthaltend Magnesium und Nickel entsprechend einem Molverhältnis von (0,02 bis 0,25): 1 gebildet wird, das Molverhältnis Magnesium zu Nickel durch anschließendes Waschen mit Wasser bei 60 bis 90 ° C auf einen Wert von (0,0075 bis 0,075): 1 eingestellt wird, nachfolgend gegebenenfalls nach Formgebung getrocknet und reduziert wird.
11. Zusammensetzung enthaltend Mg und Ni in nichtreduzierter Form, entsprechend einem Molverhältnis von (0,0075 bis 0,075) : 1, und 17,0 bis 60,0 Gramm Träger je Mol Ni sowie 2 bis 25 Gew.-% Wasser hergestellt durch Waschen eines in Gegenwart eines Trägers bei pH 6 bis 8,5 und 90 bis 110 ° C gefällten Copräzipitats, das ein Molverhältnis Mg : Ni von (0,02 bis 0,25) : 1 und je Mol Ni 17,0 bis 60,0 Gramm Träger aufweist, mit Wasser bei 60 bis



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 11 2561

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
P, X	EP-A-0 398 668 (UNICHEMA) * Seite 2, Zeile 28 - Seite 3, Zeile 46; Ansprüche 1-14 *	1-11	B01J23/74 B01J35/10 B01J37/03
X	---		
A	EP-A-0 340 848 (UNILEVER) * Seite 1, linke Spalte, Zeile 31 - Seite 1, rechte Spalte, Zeile 2 *	1-9 10	
A	---		
A	US-A-4 318 829 (HALLUIN ET AL) * Spalte 2, Zeile 22 - Zeile 61; Ansprüche 1-33 *	1-11	
A	---		
A	US-A-4 307 248 (BARNETT ET AL) * Spalte 2, Zeile 23 - Spalte 3, Zeile 11 * * Spalte 4, Zeile 60 - Spalte 5, Zeile 50 *	11	
A	---		
A	EP-A-0 031 472 (RUHRCHEMIE AG) * Seite 8 - Seite 11; Beispiele *	11	

			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			B01J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenart DEN HAAG	Abschlußdatum der Recherche 18 DEZEMBER 1991	Prüfer LO CONTE C.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	